BONDEX

Fondo preventivo

Insecticida / Fungicida / Anti-termitas

BONDEX CLASSIC FONDO — Ref. 4280

Producto insecticida, fungicida y anti-termitas, destinado al tratamiento preventivo por pulverización, pincelado o inmersión (3 minutos).

Todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior.

Compatible con cualquier tipo de imprimación y de acabado, lasures, barnices o pinturas.

Capacidad
0,75 l
5 l
25 l

Producto	Fondo protector incoloro.
Uso	Madera nueva o vieja tanto de interior como exterior.
Aplicación	Pulverización, pincelado o inmersión.
Composición	Cipermetrina, IPBC, Propiconazol, Tebuconazol.
Color	Una vez seco, transparente e incoloro.
Aspecto	Líquido no graso.
Propiedades	Insecticida, fungicida, anti-termitas.
Solvente	White-Spirit.
Secado	Al tacto: 1 hora. Repintado: 24 horas.
Rendimiento	5 m² por litro.
Limpieza	Diluyente sintético.
Certificación	EN 46 + (EN 73 y EN 84), EN 118 + (EN73 y EN 84), EN 152-1, EN 113 + (EN 73 y EN 84).

BONDEX

Fondo preventivo

Insecticida / Termiticida - Fungicida

Ficha técnica — BONDEX CLASSIC FONDO — Ref. 4280

Tipo

Producto de tratamiento insecticida, fungicida y anti-termitas, destinado al tratamiento preventivo por pulverización, pincelado o inmersión de maderas de interior o exterior.

Destino

Todo tipo de maderas en interior y maderas al exterior de sección menor a 27 mm, sin contacto con el suelo.

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Insecticida / Fungicida / Termiticida.
- Una vez seco, transparente e incoloro.
- Producto listo al uso. No diluir.

CARACTERÍSTICAS

Densidad: 0,79 (a 20 ºC).
Ph:
Fungicida/Insecticida: Cipermetrina (0,07%); IPBC (0,05%); Propiconazol (0,15%); Tebuconazol (0,05%).
Olor: Fuerte.
Punto de inflamación: Aprox. 38°C, Pensky Martens.

EFICACIA

Insecticida preventivo: (EN 46), eficaz contra los "algavaros de las casas", válido también contra otros insectos de larva xilófaga.

Insecticida curativo: (EN 22), eficaz contra los "algavaros de las casas".
Anti-termitas: (EN 118), eficaz contra las termitas.
Fungicida: (EN 113 + EN 192.1), eficaz contra todos los hongos de pudrición cúbica y fibrosa.
Durabilidad del producto aplicado: (EN 73), prueba de evaporación. (EN 84), prueba de deslavado.
Apto para maderas situadas en clase de riesgo: 1-2-3 (maderas al exterior, de sección < a 27 mm.).

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:
No aplicar sobre madera húmeda, helada o con escarcha.
Contenido de humedad de la madera: < 20%.
Las superficies a tratar deben estar secas y limpias de polvo, grasa o cualquier tipo de pintura, barniz o cera.
Modo de empleo:
Aplicar 2 o 3 manos por pincelado o pulverización sin aporte de aire sobre todas las caras, extremos, cortes, insistiendo en las partes encastradas y en las uniones.
También puede aplicarse por inmersión de
3 minutos.

RENDIMIENTO

De 5 m²/l, según la porosidad de la madera y el modo de aplicación.

SECADO

A 23ºC y humedad relativa normal (60%).
- **Al tacto:** 1 hora aproximadamente.
- **Repintado:** 24 horas aprox.

CONDICIONES DE USO

No aplicar con temperatura inferior a 5ºC ni humedad relativa superior al 80%.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.